

## FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO DRK

Film estensibile monocollante in polietilene ottenuto dalla estrusione contemporanea di 3 strati diversi prelaminati. Allungabile fino al 150% circa\*, è utilizzabile su macchine semiautomatiche e automatiche dotate di prestiro. Affidabile per carichi di ogni forma e grandezza, è fornito, a richiesta, con trattamento anti-UV per risolvere tutti i problemi derivanti da lunghi stazionamenti all'aperto.

### STOCK JUST IN TIME



### LTK FILM SPECIFICO PER LATERIZI



### APPLICAZIONE



### INFORMAZIONI TECNICHE

| PROPRIETÀ                          |       | NORMA            | UNITÀ DI MISURA    | VALORE |
|------------------------------------|-------|------------------|--------------------|--------|
| CARICO DI ROTTURA                  | LONG  | ASTM D 882       | Kg mm <sup>2</sup> | 4      |
|                                    | TRASV |                  |                    | 2,4    |
| ALLUNGAMENTO                       | LONG  | ASTM D 882       | %                  | 500    |
|                                    | TRASV |                  |                    | 750    |
| LACERAZIONE                        | LONG  | ASTM D 1922      | Gr.                | 100    |
|                                    | TRASV |                  |                    | 200    |
| RESISTENZA ALLA PUNTURA            |       | DERIBLOK INTERNA | Gr.                | 1500   |
| RESISTENZA ALL'IMPATTO (DART TEST) |       | ASTM D 1709      | Gr.                | 100    |
| BRILLANTEZZA                       |       | ASTM D 2457      | %                  | 91     |
| COEF. DI SCIVOLOSITÀ               |       | ASTM D 1894      | -                  | > 1    |